



LGB Björkgolv med tradition och yrkeskicklighet av högsta klass

LGB Björkgolv

Björkträdet vanligaste lövträdet och LGB använder detta till att producera högkvalitativa massiva Björkgolv. Med massiv LGB Björkgolv får Du ett ljust, vackert och mycket slitstarkt golv. LGB Björkgolv passar i rum där Du speciellt är ute efter ett "ljust" alternativ och ett lite hårdare golv än furu men också billigare än ek.

LGB björkgolv tillverkas i dimensionerna 15 x 120mm samt 21 x 120mm. Björkgolvet finns i en mycket exklusiv, i stort sett kvistfri sortering, som vi valt att kalla LGB Nordic light och levereras obehandlat för valfri behandling med t.ex. lut + såpa eller olja. Alla brädor är spontade och torkade till understigande 10 % fuktkvot.

Fakta om LGB Björkgolv

Vårtbjörk (*Betula Pendula*). Björkens utbredningsområde är hela norra halvklotet och är även Sveriges vanligaste lövträd. Det finns två skilda arter, Vårtbjörk (*Betula Pendula*) och Glasbjörk (*Betula Pubescens*). Normalt skiljer man inte på de två arterna när det gäller sågat virke även om det finns vissa skillnader.

Björk är kanske det mest nordiska träslaget som finns vid sidan av furu. Björk är också det i särklass ljusaste träslaget. LGB golv är tillverkat av utvald nordisk björk (*betula pubescens*) som växt på torr mark och därigenom är snarlik lönn. *Björk är förknippad med nordisk ljushet*".

Idag är träslaget på mycket stark frammarsch inom möbelsidan, men har inte blivit stor på golvsidan. Förmodligen beror det på att björk inte är lika hårt och därmed slitstarkt som de övriga lövträslagen. Däremot bör man notera att björk trots sin relativa mjukhet med god marginal överskrider hårdhetsgraden för t ex furu. Björk är ett relativt hårt träslag och nedan visar vi jämförelsen mellan de vanligaste träslagen för golv. Vi uppger hårdheten på längsytan i enheten JANKA, vilket är en Brinell-metod anpassat för trä.



Träslag	Hårdhet i JANKA
Furu	250 janka
Björk	420 janka
Ek	450 janka

* Uppgifterna är hämtade ur boken *Träkunskap*, utgiven av Sveriges Skogsindustrieförbund, och är skriven av: Endel Saarman, professor Emeritus, Tekniska högskolan i Stockholm.

Björkträ och dess tekniska egenskaper

Björkträ (<i>Betula Pendula</i>) och dess tekniska egenskaper									
Täthet (vid >10% fuktkvot)									
Lätt	Gran	Asp	Furu	Al	Björk	Ask	Bok	Ek	Tungt
Hårdhet (vid >10 % fuktkvot) 420 Janka									
Mjukt	Gran	Al	Furu	Asp	Björk	Ask	Ek	Bok	Hårt
Seghet (Böjhållfasthet 115 Mpa)									
Sprött	Gran	Asp	Furu	Al	Ek	Ask	Bok	Björk	Segt

LGBTimmerhus AB

Timmerhus | Trägolv | Lister

Illersjövagen 1, 591 52 Motala, telefon 0141-23 55 71, fax 0141-20 88 02, info@lgbtimmerhus.se, www.lgbtimmerhus.se



LGB Björkgolv med tradition och yrkeskicklighet av högsta klass

LGB Kvalité

LGB björkgolven tillverkas av utvald björk av bästa, högsta klass och med mångårig erfarenhet av råvaruköp. Björken är ett ljust träslag där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. Glasbjörken har rakare fibrer och utvecklar ej flammighet. Rödbrunfärgad kärna kan förekomma liksom svarta kvistar samt bruna spår efter bastfluga.



Råvaran till LGB Björkgolv torkas i olika steg och därefter konditioneras björkvirket för att få en mycket bra formstabilitet och en skimrande lyster och därigenom lysa upp sin miljö där golvet läggs in.

LGB Dimensioner

Tjocklek	15 alt 21 mm, annan dimension offert
Längd	Maxlängd 3000 mm eller efter beställning
Bredd, spontat	95, 120, 135, 120mm standard
Bredd, tiljor	180 mm och uppåt
Ytbehandling	Olja, vax alternativt lut + olja (behandlas på plats)
Fukthalt på leveransklart golv	Understigande 10% (Svenska marknaden)

Eftersom LGB björktiljor inte är en lagervara, så är det 2-4 veckors leveranstid. Det medför å andra sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att skraddarsy en lämplig sortering.

LGB Lägning

Spikas/skrivas alternativt limmas på plana och torra underlag ett annat alternativt är att spika uppifrån med synlig båtspik.

För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant:

Lokal återförsäljare;



LGBTimmerhus AB

Timmerhus | Träggolv | Lister

Illersjövagen 1, 591 52 Motala, telefon 0141-23 55 71, fax 0141-20 88 02, info@lgbtimmerhus.se, www.lgbtimmerhus.se